

# КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ

# САЛЮТ



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь на цементной основе, фракционированного песка и специальных модифицирующих добавок. Предназначена для облицовки стен и укладки пола керамической, кафельной и мозаичной плиткой по бетонным цементно-песчаным и другим подготовленным жестким основаниям. Для наружной облицовки зданий выше цокольной части, плиточных работ во внутренних помещениях, в том числе в санитарных узлах. Работы с применением клея производятся при температуре от +5°C до +30°C во всех климатических зонах.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, прочной и очищенной от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, отслоений. Основание необходимо выровнять. Перед проведением работ поверхность основания необходимо обработать грунтовкой в зависимости от типа основания. Работы с применением клея производить после полного высыхания грунтовки.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления клеевого раствора необходимо сухую смесь засыпать в емкость с чистой водопроводной водой, из расчета 1 мешок смеси на 5,0 - 5,75 л воды, при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, пластичной массы. Полученный клеевой раствор выдержать 5 - 10 минут для дозревания, затем перемешать повторно. При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение «сухая смесь - вода». Передозировка воды не допускается. Полученную смесь необходимо использовать в течение 3-х часов.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Клей равномерно нанести на основание гладким шпателем, а затем распределить зубчатым шпателем. Размер шпателя подобрать в зависимости от формата плитки. На клеевой слой раствора укладывается плитка и вдавливается. Укладывать плитку встык не рекомендуется. Затирку швов допускается производить через 24 часа. Швы под затирку необходимо зачистить в процессе укладки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>ЭКОНОМИЧНЫЙ</b>
	<b>УСТОЙЧИВЫЙ К ОТКАЗУ</b>
	<b>ВОДОСТОЙКИЙ</b>
	<b>МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ</b>

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л	0,20 - 0,23
Ориентировочный расход клея при работе шпателем бхб мм, кг на 1 м. кв	3,1 - 3,6
Рекомендуемая толщина слоя, мм	3 - 15
Адгезия к бетону, МПа, не менее	0,75
Сползание плитки, мм, не более	0,5
Возможность хождения через, час, не ранее	24
Жизнеспособность, час, не менее	3
Время корректировки, минут, не менее	20
Открытое время, минут, не менее	20
Морозостойкость, не менее	F35

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Фасовка 25 кг / ГОСТ Р 56387