

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕГКАЯ КОМФОРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная сухая смесь на основе гипсового вяжущего и полимерных добавок. Предназначена для ручного оштукатуривания стен из бетона, кирпича, газобетона, пенобетона и других подготовленных поверхностей. Для внутренних работ. Работы производятся при температуре от +5°C до +30°C во всех климатических зонах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, прочной и очищенной от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, отслоений. Необходимо устранить большие неровности. У бетонных оснований, при необходимости, удалить окалину и опалубку. Поверхности с повышенным водопоглощением предварительно обработать полимерной грунтовкой. Дать грунтовке высохнуть. Избегать попадания пыли на грунтованную поверхность. Далее установить направляющие маяки (из оцинкованной стали) возвратно-поступательным движением по предварительно нанесенному слою раствора «КОМФОРТ». Шаг маяков подобрать в зависимости от длины правила. Использование уровня для проверки вертикальности маяков обязательно.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора необходимо сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой, из расчета 1 мешок смеси на 12,5 - 15 л воды и тщательно перемешать вручную или миксером до получения однородного пластичного раствора. Полученный раствор выдержать 5 минут для дозревания, затем перемешать повторно. Приготовленную смесь необходимо израсходовать в течение 45 минут. При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение «сухая смесь - вода». Передозировка воды не допускается.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Готовый раствор наносится слоем от 5 до 50 мм. Нанесение на стену производится кельмой, либо штукатурным соколом сверху вниз, а затем выравнивается правилом. Нанесение смеси на потолок следует производить штукатурным соколом «на себя». После начала схватывания (через 45 - 60 минут после нанесения) раствора поверхность выровнять металлической трапециевидальной рейкой. Для получения гладкой поверхности под покраску или оклейку обоями, еще через 15 - 20 минут поверхность увлажнить и затереть губчатой теркой. Через сутки поверхность снова увлажнить и повторно загладить. После выполнения этих процедур отпадает необходимость в дополнительном шпатлевании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	НЕ ТРЕБУЕТ ШПАКЛЕВАНИЯ
	С АНТИГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ
	ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
	ПЛАСТИЧНАЯ

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л	0,5 - 0,6
Ориентировочный расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг на 1 м. кв, около	6,5
Рекомендуемая толщина слоя, мм	5 - 50
Адгезия к бетону, МПа, не менее	0,5
Адгезия к пенополистиролу (разрыв по пенополистиролу), МПа, не менее	0,18
Прочность при сжатии, МПа, не менее	2,5
Прочность при изгибе, МПа, не менее	1,5
Начало схватывания, минут, не ранее	50

Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления. Фасовка 25 кг / ГОСТ Р 58279