

# ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

# PLATINUM



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя и полимерных добавок, обеспечивающих повышенную адгезию. Предназначена для ручного высококачественного оштукатуривания стен и потолков из бетона, кирпича, камня, пенополистирола, ГКЛ, ГВЛ и других подготовленных поверхностей. Рекомендована для детских и медицинских учреждений. Для внутренних работ. Работы производятся при температуре от +5°C до +30°C во всех климатических зонах.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, прочной и очищенной от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, отслоений. Металлические элементы защитить от коррозии. После очистки поверхность обязательно обработать полимерными грунтовками в зависимости от типа основания.

### Установка маячковых профилей

На поверхность основания через 30 см нанести лепками растворную смесь «Platinum», в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости. Шаг профилей должен быть на 20 см меньше длины правила.

### Установка защитных угловых профилей

Растворную смесь «Platinum» нанести лепками на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом 30 см. Профили установить на углы, начиная от центра к краям, в одной плоскости с маячковыми профилями, прижимая каждый от середины к краям.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора необходимо сухую смесь засыпать в емкость с чистой водопроводной водой, из расчета 1 мешок смеси на 15-18 л воды и перемешать электродрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, пластичной массы. Готовую смесь выдержать 5 минут для дозревания, затем перемешать повторно. Приготовленную смесь необходимо израсходовать в течение 45 минут. При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение «сухая смесь - вода». Передозировка воды не допускается.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Раствор нанести слоем от 5 до 50 мм на подготовленную поверхность вручную, кельмой или шпателем, либо штукатурным соколом снизу вверх, после чего разравнивать правилом и затереть. Нанесение смеси на потолок следует производить штукатурным соколом на себя. После начала схватывания штукатурной смеси, примерно через 45-60 минут после нанесения, поверхность разравнивать металлической трапецеидальной рейкой, либо широким металлическим шпателем, заполняя углубления и срезая излишки раствора. Для получения гладкой поверхности под покраску или оклейку обоями, через 15 - 20 минут после разравнивания, поверхность увлажнить и затереть губчатой теркой, чтобы выровнять возможные неровности и следы от трапецеидальной рейки, либо от широкого шпателя. После небольшой выдержки, поверхность загладить широким шпателем, либо нержавеющей металлической теркой (гладилкой). В течение суток поверхность снова увлажнить и повторно загладить. После выполнения данных процедур, в дополнительном шпательвании нет необходимости.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>НЕ ТРЕБУЕТ ШПАКЛЕВАНИЯ</b>
	<b>ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ</b>
	<b>С АНТИГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ</b>
	<b>ПРОЧНАЯ</b>

Рекомендуемая толщина слоя, мм	5 - 50
Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л	0,5 - 0,6
Ориентировочный расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг на 1 м. кв., около	8 - 9
Адгезия к пенополистиролу (разрыв по пенополистиролу), МПа, не менее	0,18
Прочность на сжатие, МПа, не менее	2,5
Прочность на изгиб, МПа, не менее	1,5
Начало схватывания, не ранее, минут	50

Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления. Фасовка 30 кг / ГОСТ 31377